FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Nº de artículo: 194 < 197

Producto : LATEX DESECHABLE FINO

SMOOTH

Artículo Código: LAT100.PD.S

Material: Látex, natural rubber

Colores: Natural, azul

Tallas: S, M, L, XL

Aplicaciones: Recomendado para usos generales tales como limpiezas , bricolaje , jardineria , tintes ...
Apto para examenes medicos no esteriles (Minimal Risk in Medical Issues)

Grosor:				
	Puño:	0,065	(en mm / minimo)	(+/- 0,02)
	Palma:	0,065	(en mm / minimo)	(+/- 0,02)
	Dedos:	0,066	(en mm / minimo)	(+/- 0,02)

Acabado: Finos

Contenido Interno: Con polvo (almidón)

Peso :			
	Pequeña (S)	4,85	(grms/ minim)
	Mediana (M)	5,55	(grms/ minim)
	Grande (L)	5,85	(grms/ minim)

Longitud : 230 (min)

AQL disponibilidad: 1,5 , 2,5, 4.0

Contenido polvo : Aproximadamente 131,5 mg/ guante

Embalaje: Cajitas dispensadoras de 100 guantes.
Unidades totales/caja: 10.00 piezas

Especificaciones técnicas:

	Antes de envejecer	**Después de env. (22hr, 100c)**
Resitencia a la tracción		
Resistencia a la tracción	14 MPa (min)	13 MPa (min)
Elasticidad (elongación)	700%	500%

Conformidad: ISEGA : EN-1186 , EN 13130 EC 1935/2004 80/590/EEC 89/109/EEC
EN ISO 13485: 2003 (Medical Devices)
N° K981893 (Health + Aid Pre-Powdered Latex Examination Gloves with 100 mcgm or Less Total Water Extractable Protein)
EN-374-1,EN-420
FDA EXTRACTION

TEST REPORT: Nº: S08CHJ04474-02-WLL 26/08/2008

Migración Global Test BS EN 1186

A. Migración Global en simulantes alimentarios acuosos (3% Acido Acético, 10% Ethanol) durante 2 hrs a 40 ° C

B Migración Global en simulantes alimentarios grasos (Iso - Octano) durante 2 hrs a 40° C

Resultados:

Migracion en Iso-Octano:	No detectada
Migración en 3 % Acido Acético:	No detectada
Migración en 10% Ethanol:	No detectada

Directiva de la Comisión Europea EC 1935/2004: No excede de 10 mg/dm^2

FDA EXTRACTION TEST: CFR 177 2600

Código de Regulaciónes Federales: Título 21
Capítulo 1 - Food and Drug Administration
Parte 177,2600- Artículos de látex reutilizables
Solvente: Agua destilada y n-Hexano

Duración	Solvente	Contenido Extraible mg/in^2	Requisitos	Resultado
Primeras 7 horas	H_2O	8,1	20	Superado
Siguientes 2 horas	H_2O	0,7	1	Superado
Primeras 7 horas	n- Hexano	15,7	175	Superado
Siguientes 2 horas	n- Hexano	0,6	4	Superado